

**KEDAR**

ul. Ziemowita 2 , 92-413 Łódź

e- mail : [info@kedar-zywice.pl](mailto:info@kedar-zywice.pl)

[www.kedar-zywice.pl](http://www.kedar-zywice.pl)

[www.sklep-kedar.pl](http://www.sklep-kedar.pl)

tel.: 504 441 850

# KAR-300

**POLIMEROWA PASTA  
DO POSADZEK ŻYWICZNYCH ORAZ BETONOWYCH**

## ZASTOSOWANIE

**KAR - 300** to samopołyskowa dyspersja polimerowa do konserwacji posadzek żywicznych oraz betonowych, a także kamienia naturalnego i sztucznego, lastryko, paneli, terakoty i PCV. Zapewnia gruntowną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz posiada właściwości antypoślizgowe. Produkt gotowy do użytku.

## PODŁOŻE

Jeżeli powierzchnie podłóg były pokryte pastą polimerową lub akrylową należy je usunąć stosując **KAR -200** . Na gruntownie oczyszczonej i wysuszonej powierzchni nanieść przy pomocy mopa 2-3 warstwy preparatu. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (ok. 45-60 minut). Do codziennej pielęgnacji podłóg pokrytych dyspersją należy użyć środka **KAR - 100** .

## ZALETY

- Nadaje wysoki połysk, odnawia i odświeża powierzchnię podłogi.
- Tworzy twardą powłokę odporną na zarysowania, zabezpieczającą przed wnikaniem brudu w głąb.
- Posiada właściwości antypoślizgowe i samopoziomujące.

**KEDAR**

ul. Ziemowita 2 , 92-413 Łódź

e- mail : [info@kedar-zywice.pl](mailto:info@kedar-zywice.pl)

[www.kedar-zywice.pl](http://www.kedar-zywice.pl)

[www.sklep-kedar.pl](http://www.sklep-kedar.pl)

tel.: 504 441 850

**S P O S Ó B U Ż Y C I A**

Środek gotowy do użycia. Na oczyszczoną i osuszoną powierzchnię nałożyć 2-3 warstwy pasty w odstępach około 45 - 60 minut przy pomocy czystego mopa.

Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5 godz.

**P A R A M E T R Y T E C H N I C Z N E**

	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
1	Wygląd	<i>mleczna emulsja</i>	-
2	pH	8 – 8,6	<i>pH</i>
3	Gęstość	1,01 – 1,03	<i>[g/cm<sup>3</sup>]</i>

**P R Z E C H O W Y W A N I E**

Opakowania z produktem przechowywać szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła i zapłonu w temp. 5°C – 30°C.

Nie dopuścić do przemrożenia.

**T E R M I N P R Z Y D A T N O Ś C I**

12 miesięcy od daty produkcji

**O P A K O W A N I A**

Kanister HDPE 5l