

KTP: Poxi 200

Data wydania: 05.01.2021r.

Ilość stron: 3

## **KARTA TECHNICZNA**

### **Żywica Epoksydowa Poxi 200**

Dwukomponentowa, barwna żywica epoksydowa do wykonywania posadzek oraz powłok techniką malarską, wylewaną a także zasypywanych kruszywem kwarcowym lub kolorowymi płatkami w technologii KEDAR .

---

#### **CHARAKTERYSTYKA**

Dostępny w wielu kolorach.

Odporność chemiczna i mechaniczna.

Łatwość aplikacji.

Uniwersalny produkt o szerokim zastosowaniu.

---

#### **PRZEZNACZENIE**

Do wykonywania powłok techniką malarską.

Do wykonywania powłok techniką wylewaną.

Do wykonywania powłok z posypką kwarcową.

Do wykonywania powłok z posypką z kolorowych płatków.

Szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych, magazynach, parkingach i pomieszczeniach technicznych.

---

#### **ATESTY/NORMY**

Jako składnik systemów KEDAR :



Spełnia wymogi PN-EN 13813

Spełnia wymogi PN-EN 1504-2

---

#### **SKŁAD**

Komponent A - modyfikowana żywica epoksydowa

Komponent B - utwardzacz do żywicy epoksydowej

Proporcja mieszania - 100 : 25

---

#### **OPAKOWANIA**

12,5 kg - Komponent A 10,0kg - Komponent B 2,5 kg

25 kg - Komponent A 20 kg - Komponent B 5 kg

---

## **PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem – max. 12 miesięcy. W wypadku wystąpienia zjawiska krystalizacji materiał należy ogrzać do temperatury 40 st.C i poczekać do całkowitego ustąpienia zjawiska. Zaistniała sytuacja nie wpływa na parametry techniczne materiału.

---

## **DANE TECHNICZNE**

GĘSTOŚĆ Komponent A - 1,71 kg/dm<sup>3</sup> (+25 st. C)  
GĘSTOŚĆ Komponent B - 1,07 kg/dm<sup>3</sup> (+25 st. C)  
GĘSTOŚĆ Komponent A + B - 1,54 kg/dm<sup>3</sup> (+25 st. C)  
CZAS WYPŁYWU A + B - 35 s (kubek Forda 8 mm +25 st. C)

---

## **APLIKACJA**

### **WARUNKI:**

TEMPERATURA OTOCZENIA min.10 st.C max. 30 st.C

TEMPERATURA PODŁOŻA min. 10 st.C i o min. 3 st.C wyższa od temperatury punktu rosy

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA max. 75%

### **MIESZANIE:**

Materiały przeznaczone do użycia powinny mieć temperaturę min. 15 st.C. Zawartość opakowania z komponentem B przelać w całości do opakowania z komponentem A. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym przez około 3 min. (aby uniknąć nadmiernego napowietrzenia materiału zaleca się użycie mieszadła o prędkości ok 300 obr/min.) Materiał należy przelać do czystego pojemnika i ponownie mieszać przez około 2 min. Ze względu na zachodzącą reakcję chemiczną materiał po wymieszaniu należy natychmiast aplikować. Nie należy pozostawiać wymieszanego materiału w opakowaniu.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 10 st.C 40 – 45 min.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 20 st.C 20 – 25 min.

PRZYDATNOŚĆ W TEMPERATURZE 30 st.C 10 – 15 min.

Należy pamiętać, że powłoki wyeksponowane na długotrwałe działanie promieniowania UV mogą miejscowo ulec odbarwieniu, co nie będzie miało wpływu na ich pozostałe właściwości.

---

## **PODŁOŻE**

### **WYMAGANIA:**

### **WYKONANIE**

Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z właściwymi dokumentami normatywnymi

DOJRZEWANIE BETONU min. 28 dni

WILGOTNOŚĆ max. 4% wagowo (zaleca się pobranie próbki betonu a następnie zważenie jej przed i po wyprażeniu w piecu)

TEMPERATURA min. 10 st. C

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE ~ 1,5 MPa (test pull-off)

---

### **CZYSZCZENIE NARZĘDZI**

Narzędzia natychmiast po użyciu należy oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika typu aceton lub ksylen.

---

### **OBCIĄŻENIE**

RUCH PIESZY LEKKIE OBCIĄŻENIE PEŁNE OBCIĄŻENIE

TEMPERATURA PODŁOŻA 10 st.C	~ 72 h	~ 6 dni	~ 10 dni
TEMPERATURA PODŁOŻA 20 st.C	~ 24 h	~ 4 dni	~ 7 dni
TEMPERATURA PODŁOŻA 30 st.C	~ 12 h	~ 2 dni	~ 5 dni

---

### **BEZPIECZEŃSTWO**

Poxi 200 należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie aplikacji bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować otwartego ognia, a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie Charakterystyki Poxi 200 .

---

### **UWAGI KOŃCOWE**

Powyższe informacje o materiale Poxi 200, a w szczególności proponowane zakresy jego stosowania oraz sposoby aplikacji zostały podane w dobrej wierze w oparciu o nasz aktualny stan wiedzy. Dane techniczne przywołane powyżej bazują na badaniach i testach laboratoryjnych. Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji materiału, KEDAR zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie technicznej, jak również nie potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta. Więcej szczegółowych informacji w Kartach Technicznych Systemów .Z wydaniem niniejszej karty technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

**KEDAR**, [www.kedar-zywice.pl](http://www.kedar-zywice.pl), **E-SKLEP:** [www.sklep-kedar.pl](http://www.sklep-kedar.pl), ul. Ziemowita 2, 92-413 Łódź,  
tel.: 504 441 850, e-mail : [info@kedar-zywice.pl](mailto:info@kedar-zywice.pl)